



Zachte PVC-slang met polyester inlage, geschikt voor koelvloeistoffen, chemische oplossingen, levensmiddelen en perslucht.



GLADDE OPPERVLAKKEN

\*\*\*\*\*



FLEXIBILITEIT

\*\*\*\*\*



SLIJT VASTHEID

\*\*\*



TEMPERATUUR BEREIK

-5°C +60°C  
32°F +32°F



CHEMISCHE WEERSTAND

PVC tabel



WEERSTAND TEGEN SAMENDRUKKING

\*\*\*



VOOR LEVENSMIDDELEN

geschikt volgens Reg. CE 1935/2004 en Reg. UE 10/2011 voor contact met levensmiddelen die een simulerende vloeibare type A B C vereist, migratieproeven uitgevoerd bij 40 ° C gedurende 24 uur.

Ø I.D.	Ø I.D.	Ø O.D.	TOTALE WANDDIKTE	GEWICHT	BUIG RADIUS	WERKDRUK 1:3 23° C	WERKDRUK 40° C	WERKDRUK 60° C	BARSTDRUK 23° C	ROLLENGTE	BESCHIKBAARHEID
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	bar	m	
	4	10	3	80	12	20	16	12	60	100	OP VOORRAAD
3/16	5	11	3	90	15	20	16	12	60	100	OP VOORRAAD
1/4	6	11	2.5	80	19	20	16	12	60	100	OP AANVRAAG
1/4	6	12	3	105	17	20	16	12	60	100	OP AANVRAAG
1/4	6	14	4	145	15	20	16	12	60	100	OP AANVRAAG
	7	13	3	115	20	20	16	12	60	100	OP AANVRAAG
5/16	8	13	2.5	105	28	18	13	9	54	100	OP AANVRAAG
5/16	8	14	3	125	25	18	13	9	54	100	OP AANVRAAG
5/16	8	17	4.5	220	22	18	13	9	54	100	OP AANVRAAG
	9	15	3	135	32	18	13	9	54	100	OP VOORRAAD
3/8	10	15	2.5	120	36	18	13	9	54	100	OP AANVRAAG
3/8	10	16	3	150	30	18	13	9	54	100	OP AANVRAAG
	12	17	2.5	130	35	12	9	6	36	50	OP AANVRAAG
	12	18	3	180	35	12	9	6	36	50	OP AANVRAAG
1/2	13	18	2.5	150	43	12	9	6	36	50	OP AANVRAAG
1/2	13	19	3	175	52	12	9	6	36	50	OP AANVRAAG
	15	21	3	215	60	10	7	4	30	50	OP VOORRAAD
	15	23	4	280	60	10	7	4	30	50	OP AANVRAAG
5/8	16	21	2.5	185	62	10	7	4	30	50	OP AANVRAAG
5/8	16	22	3	210	60	10	7	4	30	50	OP AANVRAAG
3/4	19	25	3	260	70	10	7	4	30	50	OP AANVRAAG
3/4	19	26	3.5	300	70	10	7	4	30	50	OP AANVRAAG
	22	30	4	420	85	8	5	3	24	50	OP VOORRAAD
1	25	32	3.5	390	150	8	5	3	24	50	OP AANVRAAG
1	25	33	4	450	110	8	5	3	24	50	OP AANVRAAG
	30	38	4	560	170	8	5	3	24	50	OP AANVRAAG
1 1/4	32	42	5	660	200	8	4	2	24	50	OP AANVRAAG
	35	45	5	750	250	8	4	2	24	50	OP AANVRAAG
1 1/2	38	48	5	870	300	8	4	2	24	50	OP AANVRAAG
	40	50	5	880	350	8	4	2	24	50	OP AANVRAAG
1 3/4	45	55	5	1000	420	8	4	2	24	50	OP AANVRAAG
2	50	60	5	1100	500	8	4	2	24	25	OP AANVRAAG
2	50	62	6	1350	450	8	4	2	24	25	OP AANVRAAG

Alle technische specificaties van toepassing op een temperatuur van 23° C ± 2° C (ISO 291). -Tolerantie op alle specificaties ± 5%.